

# Boat Care Bådlak

## Produktbeskrivelse

Helblank, slidstærk lak, som er modstandsdygtigt for sol, vind og saltvand. Urethanalkydak til træ, hvor der er særlige krav til slidstyrke.

## Anvendelse

Anvendes til naturtræ, dvs. ikke laminat, hvor man ønsker en særlig glansfuld overflade indendørs og udendørs.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Afrens begroning med facadevask begroning.

Rengør med grundrengøring

Slib blanke flader matte

Udendørs: Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.

Omrør før brug.

Påfør 3 lag ufortyndet lak med pensel.

## Godt at vide

Undgå at arbejde i direkte solskin.

Overfladen bør inspiceres 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	[9]
Glans	Blank;90
Massefylde (kg/l)	0.89
Tørstof vægt (%)	46
Tørstof vol. (%)	39
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	10
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

### Nuværende TDS Version

februar 2023

### Erstatter TDS Version

december 2021