

Vådrumsmaling 20

Produktbeskrivelse

Ekstra robust vådrumsmaling til loft og væg.

Anvendelse

Anvendes indendørs på vægge og lofter i fx. køkken, badeværelse og toilet, hvor der stilles krav til vandfasthed, slidstyrke og hygiejne, dog ikke i vådzone.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Fjern evt. kalk med kalkfjerner.

Rengør med grundrengøring.

Grund ubehandlede og sugende underlag med forankringsgrund.

Påfør to gange med min. 16 timers interval - med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Godt at vide

Fugtige rum bør altid være godt ventilerede.

Den malede overflade må ikke udsættes for direkte vandpåvirkning før malingen er gennemhærdet.

Rengøring og vedligehold

Overfladen kan aftørres med fugtig klud og pletrengøres med milde rengøringsmidler uden slibemiddel.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Halvmat;20
Massefylde (kg/l)	1.28
Tørstof vægt (%)	52
Tørstof vol. (%)	39
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

oktober 2023

Erstatter TDS Version

juli 2023