

Vægmaling 10

Produktbeskrivelse

Mat vægmaling som er let at påføre, drypper minimalt og har ekstra god dækkeevne. Giver en rengøringsvenlig overflade med synlig glans. Kan tones i et utal af farver.

Mærkninger



Anvendelse

Anvendes til nye og tidligere malede vægge indendørs.

På beton, puds, tapet, glasvæv og filt.

Fx. i opholdsrum, børneværelser, gangarealer, entre, kontor, butikslokaler, bryggers, køkken og toilet.

Ikke egnet i brusenicher.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengør med grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.

Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Godt at vide

Hvis du afbryder malearbejdet, kan værktøjet med fordel opbevares i lufttæt pose for at undgå udtørring.

Beskæring kan foretages med tape eller speciel "beskære" malepude.

Husk at fjerne tapen, men malingen stadig er "våd".

Rengøring og vedligehold

Overfladen kan aftørres med fugtig klud og pletter rengøres med milde rengøringsmidler uden slibemiddel.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Mat;10
Massefylde (kg/l)	1.38
Tørstof vægt (%)	56
Tørstof vol. (%)	40
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m ² h efter 28 dage)	59
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

oktober 2023

Erstatter TDS Version

oktober 2021