

Pro Window Paint

Egenskaber

Vinduesmaling specielt fremstillet til maling af vinduer ud og indvendigt, men kan også anvendes til øvrigt udvendigt træværk. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Anvendelse

Brug den til nyt eller tidligere behandlet træværk, udendørs.

Den er specielt velegnet til vinduer og døre.

Kan ligeledes anvendes på korrosionsbeskyttet jern og metal.



Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Påføring

Afrens begroninger med facadevask begroning.

Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.

Slib blanke flader matte.

Ubehandlet træ grundes med Yunik Pro Primer Alkyd Emulsion.

Jern forbehandles med rustbeskyttende maling.

Omrør før brug.

Påfør med pensel eller rulle.

Største holdbarhed opnås med 3 påføringer af Yunik Pro Vinduesmaling.

Efter ca. 8 timer kan vinduet lukkes på halv hasp.

OBS!

PVC-tætningslister kan pga. blødgøringsmiddel være årsag til klæbning.

Fabriksbehandlede overflader prøvestryges for vurdering af vedhæftning

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, dækkende
Glans	Halvblank;40
Massefylde (kg/l)	1.03
Tørstof vægt (%)	48
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

maj 2021