

# Pro Grundolie

## Egenskaber

Upigmenteret grunder med stor indtrængningsevne, baseret på alkydemulsion. Trænger ind i træet og forbedrer vedhæftningen til den følgende behandling. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.



- Modvirker fugtoptag i træet
- Hæmmer mug & skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen
- Sikrer vedhæftning

## Anvendelse

Anvendes udendørs på træværk, indendørs kun på vinduer og yderdøre.

Til grunding af ubehandlet og udtørret, tidligere behandlet træværk, endetræ, vindskeder, sternbrædder eller stakitter før behandling med træbeskyttelse eller maling.

## Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

## Påføring

Afrens nedbrudt træ grundigt og fjern alle gamle malingsrester.

Rengør med Yunik Facade Cleaner Ekstra.

Afvaske med rent vand.

Slib blanke overflader matte.

Omrør før brug.

Påfør med pensel, vådt i vådt til træet er mættet, især på samlinger og endetræ.

Overskydende olie aftørres, så "laklag" undgås.

Skal viderebehandles med træbeskyttelse eller maling.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

**Beskyttelsesudstyr:** Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

# Tekniske data

Produkttype	Grunding
Massefylde (kg/l)	1.0
Tørstof vægt (%)	22
Tørstof vol. (%)	21
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	10
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
VOC-MAX (g/l)	10
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

## Nuværende TDS Version

maj 2021

## Erstatter TDS Version

april 2018